

iD INSPIRATION 40

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration 40
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration 40
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,4 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Nein
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	16,66 x 100 cm, 25 Planken/Kar = 4,17 m ² 20 x 122 cm, 17 Planken/Kar = 4,15 m ²
	Fliesen	50 x 50 cm, 17 Fliesen/Kar = 4,25 m ² 50 x 100 cm, 8 Fliesen/Kar = 4,00 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration 40
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Reduktion von Raumschall	NF EN ISO 31-074	Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	ISO 10456	0,02 m ² K/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ⁹ Ohm

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685

