


ID INSPIRATION 55/70 - THE AUTHENTICS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Authentics	iD Inspiration 70 Authentics
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m ²	3.950 g/m ²
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast	
Synchronprägung		Ja	
Digitaldruck		Nein	
Lieferform	EN ISO 24342		
	Planken	20 x 120 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m ² 198,00 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0.02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



The best of our history committed to the future

100%
35%
Recyclebar
Recycling-Anteil

Phthalatfrei
100%

<10µg/m³
Bestmögliche
Innenraumluftqualität
* TVOC NACH 28 TAGEN

10
Jahre
GARANTIE
GEWERBLICHE
NÜTZUNG

20
Jahre
GARANTIE
WOHNBEREICH



