

ID INSPIRATION CLICK SOLID 30

THE CLASSICS

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	ID Inspiration Click Solid 30 - Classics	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	8.900 g/m ²	
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast	
Synchronprägung		Nein	
Digitaldruck		Nein	
Lieferform	EN ISO 24342	Formate inkl. Klicksystem m ² /Kar & m ² /Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem	
	Planken	19,70 x 121,70 cm 24,70 x 149,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ² 5 Planken/Kar = 1,79 m ²
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm 49,70 x 99,70 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m ² 3 Fliesen/Kar = 1,46 m ²
			90,16 m ² /Pal 91,29 m ² /Pal 94,50 m ² /Pal 90,52 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02	
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je Oberflächenprägung	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



The best of our history committed to the future

100%
35 %
Recyclbar
Recycling-Anteil


Phthalatfrei
100%


<10µg/m³
Bestmögliche
Innenraumluftqualität
* VOC NACH 28 TAGEN

10
Jahre
GARANTIE
GEWERBLICHE
NUTZUNG

15
Jahre
GARANTIE
WOHNBEREICH


Restart
Ready


MADE IN EUROPE

