

wineo 800
Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung



	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
Format	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²	
Pakete / m² pro Palette	64 / 114,75 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²	
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen				Produktaufbau
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro		1 Oberflächenversiegelung
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros, Korridore		2 Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Nutzungsklasse 42 Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lagerräume, Werkstätten		3 Nutzschicht Dicke 0,55 mm
	Verschleißverhalten entsprechend des Bindemittelgehaltes – EN ISO 10582	Typ I		4 Dekor Dekorfilm
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T		5 Grundschrift mit Glasfaser-Armierung
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1		6 Profilverbindung Connect Technologie
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		7 Gegenzug
	Gleitwiderstand EN 13893	$\mu \geq 0,30 - DS$		Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$		stone - reale Fuge ausgesuchte Dekore
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		Zertifizierungen
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6		<p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Elastischer Bodenbelag DOP: 0501002 EN 14041:2004</p> <p>Resilient Flooring to be used within a building.</p> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>A+</p> <p>Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p> <p> Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft</p> <p>100% phthalatfrei</p> <p>factory made coated</p>
	Resteindruck EN ISO 24343-1	$\sim 0,07 \text{ mm}$		
	Stuhllastenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	$\sim 0,033 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ $\sim 0,0254 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ im System mit silentCOMFORT		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	$\sim 7 \text{ dB}$ bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	$\sim 0,1 \%$		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.